

УДК 628.3

**Е.А. Фарберова, Е.А. Тиньгаева, А.С. Максимов**

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет

**ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  
С БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОДОПОДГОТОВКЕ**

*Путем модификации активной угольной ткани активными компонентами получен сорбционный материал, обладающий высокой бактерицидной активностью и позволяющий повысить качество водоподготовки.*

Современные системы водоподготовки должны поддерживать высокий уровень экологической безопасности и обеспечивать получение воды, полностью соответствующей гигиеническим и санитарным нормам [1]. Наиболее универсальными и широко применяемыми сегодня являются фильтрующие элементы на основе активных углей. Однако по ряду свойств они уступают волокнистым формам, в частности, активированным углеродным волокнистым материалам и тканям (АУМ и АУТ).

Активная угольная ткань (АУТ) обладает развитой системой сорбционных пор, высоким значением удельной поверхности [2]. Известно, что на поверхности активных углеродных материалов могут сорбироваться клетки живых микроорганизмов и продукты их метаболизма. В то же время углеродные материалы являются питательной средой для многих микроорганизмов и могут обеспечивать лишь неустойчивый бактериостатический эффект. В данной работе исследована возможность придания antimикробных свойств АУТ путем ее модификации различными способами. Поверхность АУТ имеет основной характер, pH ее водной вытяжки находится в пределах 8–10. Так как большинство микроорганизмов снижают свою жизнедеятельность в кислой среде, то увеличение содержания кислородсодержащих функциональных групп кислотного характера на поверхности АУТ может привести к повышению antimикробной активности материала. При обработке АУТ окислителями в жидкой и газовой фазах окислению подвергаются поверхностные кислородсодержащие группы. С этой

целью проведено окисление поверхности материала растворами азотной кислоты и пероксида водорода с различной концентрацией и исследована антимикробная активность образцов методом зон [3] по отношению к *Escherichia coli* (табл. 1).

Таблица 1  
Характеристики образцов модифицированной АУТ

Модификация АУТ	Емкость поглощения, мг-экв/г				Антимикробная активность по <i>Escherichia coli</i>
	NaOH	NaHCO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	HCl	
–	0,6	0,29	0,32	1,1	–
30 % H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,4	0,23	0,20	0,85	–
Озон	0,65	–	0,45	1,3	+
10 % HNO <sub>3</sub>	1,85	1,15	0,7	1,1	+
15 % HNO <sub>3</sub>	1,55	1,28	1,20	0,65	+

Анализ кислородсодержащих функциональных групп на поверхности модифицированных образцов АУТ показал, что только в процессе окисления раствором HNO<sub>3</sub> наблюдается существенное увеличение функциональных групп кислотного характера и при этом не существенно изменяется содержание групп основного характера. Модифицированные таким образом АУТ не обладают антисептическими свойствами по отношению к болезнетворным микроорганизмам – возбудителям гнойной инфекции (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*), но обеспечивает бактериостатический эффект по отношению к *Escherichia coli*, что недостаточно для сорбента, пред назначенного для подготовки питьевой воды.

Следующим этапом работы было осуществление выбора активных бактерицидных компонентов, совместимых с углеродным пористым носителем (АУТ). Активные компоненты выбирали на основании анализа бактерицидных свойств неорганических веществ, которые используются для этих целей в медицине. К ним относятся борная кислота (H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>), ионы Ag<sup>+</sup> и Cu<sup>2+</sup>, оксиды меди (II), металлическая медь. АУТ модифицировали антимикробными компонентами и изучали их бактерицидные свойства по отношению к возбудителям гнойной инфекции (табл. 2).

АУТ и АУТ, модифицированная ионами Cu<sup>2+</sup>, не обладают антимикробной активностью по изученным тест-культурам. Высокую антимикробную активность АУТ придает модификация ее поверхности раствором борной кислоты, при ее содержании в сорбенте

Таблица 2

Изучение антимикробных свойств АУТ, модифицированных  
активным компонентом

Активный компонент	Содержание, %	Антимикробная активность, мм		
		<i>Escherichia coli</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
$H_3BO_3$	9,4	11	11	0
	14,5	22,5	20	27,5
	17,6	25	28	27,5
	28,0	22	26	15,5
$AgNO_3$	0,58	15,5	0	0
$CuO$ из $[Cu(NH_3)_4]CO_3$	6,9	20	0	20
	8,8	12,5	22	18,5
	12,0	17,5	0	20
Си металлическая	15	26	28	25
Смесь $H_3BO_3\}$ $CuO$	9,0	19,0	22,5	18,5
	7,0			

14–19 %. Модифицирование АУТ ионами  $Ag^+$  обеспечивает подавление роста только *Escherichia coli*. Сорбент, полученный путем термического модифицирования поверхности АУТ углекислым аммиакатом меди (II) с образованием  $CuO$ , обладает хорошей чувствительностью по отношению к *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*, но в меньшей степени подавляет рост *Staphylococcus aureus*. Однако при модифицировании ткани оксидом меди существенно снижается пластичность материала. Высокую чувствительность к выбранным тест-культурам показали сорбенты, модифицированные смесью  $H_3BO_3$  и  $CuO$ .

Известно, что медь является биогенным элементом, входит в состав ряда лекарственных препаратов и обладает бактерицидными свойствами. Поэтому особое внимание было уделено созданию обеззараживающего сорбента на основе АУТ, с использованием в качестве активного компонента меди в различных формах. Для нанесения меди на поверхность АУТ использованы различные методы:

- ◆ импрегнирование АУТ растворами сульфата меди;
- ◆ нанесение металлической меди на ткань на высоковакуумной установке низкотемпературной плазмы;
- ◆ нанесение металлической меди путем электролиза из водных растворов различного состава (табл. 3).

Анализ антимикробной активности исследованной серии образцов сорбентов позволяет сделать вывод, что антимикробными свойствами не


Таблица 3

Условия получения образцов АУТ, содержащих медь, и их свойства


№	Условия синтеза	Содержание Cu, мг/г АУТ	Антимикробная активность по <i>Staphylococcus aureus</i> , мм
1	Импрегнирование окисленной АУТ 0,1 Н раствором CuSO <sub>4</sub>		0
2	Низкотемпературная плазма, вакуум, 5 мин	0,04	20
3	Низкотемпературная плазма, вакуум, 10 мин	0,02	20–26
4	Электролиз из 0,1 М раствора CuSO <sub>4</sub>	0,28	0
5	Электролиз из 1 М раствора CuSO <sub>4</sub>	0,50	14–16
6	Электролиз из кислого раствора CuSO <sub>4</sub> [4]	0,38 0,69	18 20
7	Электролиз из щелочного раствора медьсодержащего электролита [4]	0,1 0,18 0,22	14 20 23

обладают образцы, содержащие ионы Cu<sup>2+</sup>. Нанесение меди методом низкотемпературной плазмы в течение 5–10 мин приводит к появлению у сорбента антимикробных свойств по отношению к *Staphylococcus aureus*.

Электрохимический метод нанесения металлической меди на поверхность АУТ позволяет получить углеродный сорбент, обладающий выраженными бактерицидными свойствами по отношению к исследованной тест-культуре. Металлическая медь равномерно распределяется по поверхности углеродных волокон (рисунок).



а



б

Рис. Активная угольная ткань:

а – немодифицированная; б – модифицированная медью

Таким образом, на основании проведенных исследований выбран активный компонент и метод его нанесения на поверхность АУТ для придания ей антимикробной активности.

### **Список литературы**

1. Руководство по совершенствованию методов санитарно-бактериологического контроля качества сточных вод / ОНТИ АКХ. – М., 1988. – (Согл. М-вом здравоохр. РСФСР; № 07/5–653, 1986.)
2. Ермоленко И.Н., Люблинер И.П., Гулько Н.В. Элементсодержащие угольные волокнистые материалы. – Минск: Наука и техника, 1982. – 272 с.
3. Практикум по микробиологии / под ред. проф. Н.С. Егорова. – М.: Изд-во МГУ, 1976.– 308 с.
4. Беленький М.А., Иванов А.Ф. Электроосаждение металлических покрытий. – М.: Металлургия, 1985. – 288 с.

Получено 20.06.2012